





メッシュシート

販売品

I 類品 [(一社)仮設工業会認定品]




#1004 グレー




#1004 ブルー


II 類品




#2039 グレー




#2039 ブルー




#2054 グレー




#2054 ブルー



#2054 グリーン



#2054 黒



#2054 白

規 格

タイプ	#1004タイプ (仮設工業会認定品)	#2039タイプ	#2054タイプ
素材	ポリエステル	ポリエステル	ポリエステル
防災	I類	II類	II類
色	グレー・ブルー	グレー・ブルー	グレー・ブルー・ グリーン・黒・白
引張強度 (kgf/3cm)	タテ	210	78
	ヨコ	200	80
組織	平織	平織	平織
重量 (g/m ²)	455	170	130

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※#1004タイプは、(一社)仮設工業会認定基準に合格しています。

寸 法 (m)

サイズ
1.8×3.4
1.8×3.6
1.8×5.1
1.8×5.4
3.6×5.4


※上記以外の寸法も製作致します。
※別注色は、1000m/ロットより承ります。

風圧データ

タイプ	#1004タイプ	#2039タイプ	#2054タイプ
充実率	0.700	0.580	0.710
基本風力係数	1.56	1.33	1.58
風力抵抗※ (kg/m ²)	風速10m/s	9.8	8.3
	20m/s	39.0	33.3
	30m/s	87.8	74.8
	40m/s	156.0	133.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hpa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

◎充実率について



充実率とは、メッシュの占める実面積の割合を表すもので、これにより風力係数が決まります。

$$\text{充実率} = \frac{\text{網の実面積 (斜線部)}}{\text{網の外郭面積}}$$